

DÉCOWOOD FIBERGLASS - SCHEDA TECNICA

DÉCOWOOD FIBERGLASS - TECHNICAL FEATURES

| CARATTERISTICA <i>FEATURE</i> | DÉCOWOOD PLUS / CLASSICO | FIBERGLASS |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| Carico di rottura <i>Breaking load</i> | 3.126 N | 4.566 N |
| Carico di rottura a flessione statica <i>Static bending strenght</i> | 24.39 N | 35.72 N |
| Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i> | 3.652 MPa | 4.072 MPa |
| Resistenza all'impatto <i>Impact resistance</i> | 4.4 kj/m ² | 3.1 kj/m ² |