

## DÉCOWOOD FIBERGLASS - SCHEDA TECNICA

DÉCOWOOD FIBERGLASS - TECHNICAL FEATURES

<b>CARATTERISTICA</b> <i>FEATURE</i>	<b>DÉCOWOOD PLUS / CLASSICO</b>	<b>FIBERGLASS</b>
Carico di rottura <i>Breaking load</i>	3.126 N	4.566 N
Carico di rottura a flessione statica <i>Static bending strenght</i>	24.39 N	35.72 N
Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	3.652 MPa	4.072 MPa
Resistenza all'impatto <i>Impact resistance</i>	4.4 kj/m <sup>2</sup>	3.1 kj/m <sup>2</sup>