

## ANGELIM AMARGOSO: SCHEDA TECNICA (FONTE TROPIX, CIRAD UE)

TECHNICAL FEATURES (SOURCE TROPIX, CIRAD UE)

Dimensioni <i>Dimensions</i>	19 x 90 x 1000 / 4600 mm
Provenienza <i>Origin</i>	Brasile <i>Brazil</i>
Denominazione commerciale <i>Commercial name</i>	Angelim Amargoso
Famiglia <i>Family</i>	Fabaceae
Nome botanico <i>Scientific name</i>	Hymenolobium spp
Durabilità rispetto a funghi e muffe <i>Durability to fungi and mildew</i>	Classe 3: moderatamente durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)


	<b>MEDIA</b> <i>MEAN</i>	<b>DEVIAZIONE STANDARD</b> <i>STANDARD DEVIATION</i>
Densità <i>Density</i>	0.80 g/cm <sup>3</sup>	0.07
Durezza <i>Monning hardness</i>	6.3	1.7
Coefficiente di ritiro volumetrico <i>Coef of volumetric shrinkage</i>	0.67%	0.09
Ritiro tangenziale <i>Tangential shrinkage</i>	8.3%	1.5%
Ritiro radiale <i>Radial shrinkage</i>	4.9%	0.8%
Carico di rottura a compressione assiale <i>Crushing strength</i>	67 MPa	7
Carico di rottura a flessione statica <i>Static bending strength</i>	117 MPa	15
Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	28870 MPa	3828

Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doche potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle dimensioni nominali.

*Physical properties based on mature heartwood specimen. Can vary greatly depending on the origin and growth conditions. Wood is natural element: the dimensions of the boards might vary up to a 3% difference compared to the nominal measures.*

**TIPOLOGIE DI POSA**  
*INSTALLATION METHODS*

**POSA CON VITI A VISTA**  
*VISIBLE SCREWS INSTALLATION*



I disegni sono meramente indicativi. Per disegni tecnici contattare l'ufficio tecnico di Déco.  
*All draws are provided as a guide. For technical draws, please contact our technical department.*