

TEAK: SCHEDA TECNICA (FONTE TROPIX, CIRAD UE)

TECHNICAL FEATURES (SOURCE TROPIX, CIRAD UE)

Dimensioni <i>Dimensions</i>	19x90x900/2400 mm, 19x120x900/2400 mm Informarsi sempre della disponibilità in magazzino dei profili e lunghezze <i>Please, always check the availability of profiles and lengths</i>
Provenienza <i>Origin</i>	Asia
Denominazione commerciale <i>Commercial name</i>	Teak
Famiglia <i>Family</i>	Lamiaceae
Nome botanico <i>Scientific name</i>	Tectona Grandis
Durabilità rispetto a funghi e muffe <i>Durability to fungi and mildew</i>	Classe 1: molto durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

	MEDIA <i>MEAN</i>	DEVIAZIONE STANDARD <i>STANDARD DEVIATION</i>
Densità <i>Density</i>	0.67 g/cm ³	0.06
Durezza <i>Monning hardness</i>	4.2	1.3
Coefficiente di ritiro volumetrico <i>Coef of volumetric shrinkage</i>	0.34%	0.07%
Ritiro tangenziale <i>Tangential shrinkage</i>	4.7%	0.8%
Ritiro radiale <i>Radial shrinkage</i>	2.6%	0.4%
Carico di rottura a compressione assiale <i>Crushing strength</i>	56 MPa	6
Carico di rottura a flessione statica <i>Static bending strength</i>	98 MPa	13
Modulo di elasticità <i>Modulus of elasticity</i>	13740 MPa	2749

Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doche potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle dimensioni nominali.


Physical properties based on mature heartwood specimen. Can vary greatly depending on the origin and growth conditions. Wood is natural element: the dimensions of the boards might vary up to a 3% difference compared to the nominal measures.

TIPOLOGIE DI POSA

INSTALLATION METHODS


POSA CON VITI A VISTA

VISIBLE SCREWS INSTALLATION



POSA CON CLIP CLASSICA

CLASSIC CLIP INSTALLATION




POSA CON CLIP A SCOMPARSA (VALINGE)

Nel calcolo della superficie va considerato un eccesso del 5%, oltre al normale sfrido.

HIDDEN CLIP INSTALLATION (VALINGE)

A 5% excess in boards calculation must be considered and added to the standard waste.



I disegni sono meramente indicativi. Per disegni tecnici contattare l'ufficio tecnico di Déco.
All draws are provided as a guide. For technical draws, please contact our technical department.