

DÉCOWOOD PLUS PROFILO ALVEOLARE - SCHEDA TECNICA

DÉCOWOOD PLUS HOLLOW PROFILE - TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICA FEATURE	NORMA STANDARD	RISULTATO RESULT
Dimensione doga / Board dimensions		23 x 165 x 2200 mm
Tipologia prodotto Typology of product		WPC (Wood Polymer Composit), composto da: 60% ca. fibra di legni duri, 30% ca. polietilene (HDPE), 10% ca. additivi. 2nd generation WPC (Wood Polymer Composit) composed by: 60% hard woods, 30% polyethylene (HDPE), 10% additives.
Destinazione d'uso (*1) Intended use		Rivestimenti per esterni non strutturali Non-structural outdoor coverings
Densità / Density	EN 323/93	1.350 kg/m ³ ca. +/- 5%
Carico di rottura (F max) (*2) Breaking Load (F max)	EN 310/93	≥ 3.300 N
Flessione al carico di 500 N (51kg) (*2) Bend to 500 N (51 kg) load	EN 310/93	≤ 1,5 mm
Resistenza all'umidità. Prova in acqua bollente (*3) Resistance to humidity. Test in boiling water	EN 1087-1/95	Variazione in peso / Weight variation: ≤ 2% Variazione in lunghezza / Length variation: ≤ 0,5% Variazione in larghezza / Width variation: ≤ 1% Variazione in spessore / Thickness variation: ≤ 1,5%
Resistenza all'estrazione delle viti (*4) Resistance to screws extraction	EN 320/94	2779 N
Flessione sotto carico permanente dopo trattamento termico (*5) Bend under permanent load after thermal treatment	EN 320/94	≤ 10 mm
Coefficiente di espansione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	ISO 11359-2 DIN 53752	Variazione in lunghezza / Length variation: 0,036 mm/mC° Variazione in larghezza / Width variation: 0,068 mm/mC° Variazione spessore / Thickness variation: 0,098 mm/mC°
Variazione del colore / Colour variation (*6)		≤ 2%
Scivolosità / Slipperiness	DIN 51130 / 51131	≥ Classe / Class R11
Caratteristiche principali Main features		Aspetto naturale / Natural look
		Colori / Colours: Tropical brown - Stone grey - Sand
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressione di insetti High resistance to break, deformations, atmospheric agents, insects attack
		Altamente durevole e di facile manutenzione Long-lasting and easy maintenance
		Semplice da installare / Easy installation
		Antiscivolo, anche se bagnato / Non slip even if wet

(*1) Il prodotto va installato secondo ns istruzioni di posa.

(*2) Prova eseguita con una distanza tra gli appoggi cilindrici di 400 mm (max distanza tra i magatelli raccomandata).

Il carico applicato è formato da una testa cilindrica avente diametro 30±0,5 mm. Condizionamento campioni: Temp 18-24°C - U.R. 40-60%.

(*3) Prova eseguita dopo aver tenuto i campioni in acqua calda e poi in acqua fredda (18-22°C) per un tempo di 15-120 minuti.

(*4) Valore medio di estrazione su 3 tipologie di vite.

(*5) I profili sono stati sottoposti a flessione in 3 punti sotto carico permanente di 85 kg., durata 168 h (7 gg), Temp. 50° C - 50% U.R.

Viene calcolata la flessione massima, la flessione minima e la loro differenza

(*6) Piccole variazioni cromatiche sono ammesse, ≤ 2% e quindi non notabili a occhio nudo se non tramite diretto confronto con una doga grezza. Sono inevitabili per qualsiasi prodotto della categoria e per questo motivo non costituiscono vizio o difetto di conformità.

NOTE

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Una tolleranza del +/-2% nelle dimensioni delle doghe è da considerarsi accettabile.

DÉCO OUTDOOR