



# Décowood Plus

## Profilo alveolare

### Scheda tecnica

FORMULA SUPER RINFORZATA A BASE DI VETRO

HIGH STRENGTH FORMULA GLASS-BASED

CARATTERISTICHE FISICHE - CHIMICHE	RIFERIMENTO NORMATIVO	UNITÀ DI MISURA	CLASSIFICAZIONE RISULTATI
DIMENSIONI DOGA		mm	23 x 165 x 2200 mm
TIPOLOGIA PRODOTTO			WPC (Wood Polymer Composit) prodotto composto da: 60% ca. fibra di legni duri 30% ca. polietilene (HDPE) 10% ca. additivi
DESTINAZIONE D'USO (*1)			Rivestimenti per esterni ad utilizzo non strutturale
DENSITÀ	EN 323/93	Kg/m <sup>3</sup>	1,350 ca ± 5%
CARICO DI ROTTURA (F max) (*2)	EN 310/93	N	≥ 4.500
FLESSIONE AL CARICO DI 500 N (51 kg) (*2)	EN 310/93	mm	≤ 1,5
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ. PROVA IN ACQUA BOLLENTE (*3)	EN 1087-1/95	%	variazione in peso ≤ 2% variazione in lunghezza ≤ 0,5% variazione in larghezza ≤ 1% variazione in spessore ≤ 1,5%
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ESTRAZIONE DELLE VITI (*4)	EN 320/94	N	2779
FLESSIONE SOTTO CARICO PERMANENTE DOPO TRATTAMENTO TERMICO (*5)	EN 320/94	mm	≤ 10
COEFFICIENTE DI ESPANSIONE LINEARE (TERMICO)	ISO 11359-2 DIN 53752	mm/m C°	variazione in lunghezza 0,036 variazione in larghezza 0,068 variazione in spessore 0,098
VARIAZIONE DEL COLORE (*6)			≤ 2%
SCIVOLOSITÀ	DIN 51130/51131	classe	lato liscio ≥ R11
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			Aspetto naturale Colori disponibili: marrone tropical - grigio pietra - sand Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressioni di insetti Antiscivolo, anche se bagnato Altamente durevole e di facile manutenzione Semplice da installare

(\*1) Il prodotto va installato secondo ns istruzioni di posa.

(\*2) Prova eseguita con una distanza tra gli appoggi cilindrici di 400 mm  
Il carico applicato è formato da una testa cilindrica avente diametro 30 ± 0,5 mm.  
Condizionamento campioni: temp. 18-24 °C - U.R. 40-60%

(\*3) Prova eseguita dopo aver tenuto i campioni in acqua calda e successivamente in acqua fredda (18-22° C) per un tempo di 15-120 minuti.

(\*4) Valore medio di estrazione su 3 tipologie di vite.

(\*5) I profili sono stati sottoposti a flessione in 3 punti sotto carico permanente di 85 kg, durata 168 h (7 gg), temp. 50°C - 50% U.R.  
Viene calcolata la flessione massima, la flessione minima e la loro differenza.

(\*6) Piccole variazioni cromatiche sono ammesse, ≤ 2% e quindi non notabili dall'occhio nudo se non tramite diretto confronto con una dogna grezza.  
Sono inevitabili per qualsiasi prodotto appartenente a questa categoria e per questo motivo non costituiscono vizio o difetto di conformità.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Per qualsiasi ulteriore informazione s'invita a far riferimento al catalogo prodotti.