

PANORAMA WENGE - DATENBLATT

PANORAMA WENGE - FICHE TECHNIQUE

PHYSIKALISCHE MERKMALE <i>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</i>	KLASSIFIZIERUNG ERGEBNISSE <i>CLASSEMENT DES RÉSULTATS</i>
Abmessungen <i>Dimensions</i>	18 x 139 x 1860 mm
Dichte <i>Densité</i>	1150 kg/m ³
Brinellhärte (NF EN 1534-2010) <i>Dureté Brinell (NF EN 1534-2010)</i>	8,61 Kg/mm ²
UV-Exposition (ISO 4892-3) <i>Exposition aux UV (ISO 4892-3)</i>	ΔE = 1,69
Dimensionsstabilität (24h in Wasser bei 20°C) <i>Stabilité dimensionnelle (24h dans l'eau à 20°C)</i>	0,02
Formaldehyd-emissionen (EN 717-1 : 2004) <i>Émissions de formaldéhyde (EN 717-1 : 2004)</i>	0,001 mg/m ³
Haltbarkeit (CEN /TS 15083-1 EN EN 350) <i>Durabilité (CEN /TS 15083-1 EN EN 350)</i>	Klasse 1 <i>Class 1</i>
Feuerresistent (EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009) <i>Résistance au feu (EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009)</i>	Bfl-S1
Elastizitätsmodul (EN ISO 178-2019) <i>Module d'élasticité (EN ISO 178-2019)</i>	14060 MPa
Rutschfestigkeit (CEN /TS 15676 : 2007) <i>Résistance au glissement (CEN /TS 15676 : 2007)</i>	SRV (sec) 74
Aussehen <i>Apparence</i>	Die oberflächenstruktur ist glatt korn und glatte konsistenz. Die natürliche Maserung und Farbe kann variieren, da es sich um ein Naturfaserprodukt handelt. <i>la structure de surface est un grain lisse et une consistance lisse. Le grain naturel et la couleur peuvent varier car il s'agit d'un produit en fibres naturelles.</i>

105

ANMERKUNGEN: Panorama sollte unmittelbar nach der Verlegung in zwei Anstrichen im Abstand von 48 Stunden mit einem speziellen Öl für Panorama geölt werden. Es wird empfohlen, das Einölen bei milden Temperaturen und ohne Regen in den nächsten zwei Tagen durchzuführen, um eine gute Absorption zu gewährleisten. Die Wartung erfordert 1\2 Ölwechsel pro Jahr mit speziellem Öl für Panorama. Verfärbungen, leichte Riffelungen oder Mikrorisse können vor allem in den Bereichen auftreten, die der Sonne am stärksten ausgesetzt sind. Sie sind nicht kritisch und sollten als normal angesehen werden, da sie typisch für jede natürliche Essenz sind. Behandlungen mit spezifischem Öl für Panorama sind hilfreich, um diese natürlichen Phänomene einzudämmen.

NOTES: Panorama doit être huilé avec une huile spécifique pour Panorama en deux couches, à 48 heures d'intervalle, immédiatement après la pose. Il est recommandé d'effectuer le huilage par des températures douces et en l'absence de pluie pendant les deux jours suivants pour favoriser une bonne absorption. L'entretien nécessite 1 à 2 vidanges par an avec une huile spécifique pour Panorama. Des décolorations, de légères ondulations ou des microfissures peuvent apparaître, notamment dans les zones les plus exposées au soleil. Elles ne sont pas critiques et doivent être considérées comme normales en raison de l'évolution typique de toute essence naturelle. Les traitements avec l'huile spécifique pour Panorama sont utiles pour contenir ces phénomènes naturels.