ANGELIM AMARGOSO

LEGNI NATURALI / NATURAL WOODS

DIMENSIONI DIMENSIONS	S 19x90x1000/4600 mm Informarsi sempre della disponibilità in magazzino dei profili e lunghezze Please, always check the availability of profiles and lengths
PROVENIENZA ORIGIN	Brasile Brazil
DENOMINAZIONE COMMERCIALE COMMERCIAL NAME	Angelim Amargoso
FAMIGLIA FAMILY	Fabaceae
NOME BOTANICO SCIENTIFIC NAME	Hymenolobium spp
DURABILITÀ RISPETTO A FUNGHI E MUFFE DURABILITY TO FUNGI AND MILDEW	Classe 3: moderately durable (UNI CEN/TS 15083-1/2005)


	MEDIA MEAN	DEVIAZIONE STANDARD STANDARD DEVIATION
DENSITÀ DENSITY	0.80 g/cm ³	0.07
DUREZZA MONNING HARDNESS	6.3	1.7
COEFFICIENTE DI RITIRO VOLUMETRICO COEF OF VOLUMETRIC SHRINKAGE	0.67%	0.09
RITIROTANGENZIALE TANGENTIAL SHRINKAGE	8.3%	1.5%
RITIRO RADIALE RADIAL SHRINKAGE	4.9%	0.8%
CARICO DI ROTTURA A COMPRESSIONE ASSIALE CRUSHING STRENGTH	67 MPa	7
CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE STATICA STATIC BENDING STRENGTH	117 MPa	15
MODULO DI ELASTICITÀ MODULUS OF ELASTICITY	28870 MPa	3828

210 SCHEDE TECNICHE DÉCO OUTDOOR 2024

TIPOLOGIE DI POSA / INSTALLATION METHODS

POSA CON VITI A VISTA

VISIBLE SCREWS INSTALLATION



I disegni sono meramente indicativi. Per disegni tecnici contattare l'ufficio tecnico di Déco.

All draws are provided as a guide. For technical draws, please contact our technical department.

NOTE

Il prodotto va installato secondo le nostre istruzioni di posa dei legni naturali.

Le proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita.

Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a +/- 3% rispetto alle dimensioni nominali.

Le doghe devono essere tagliate a misura e intestate a 90°. Il colore delle doghe è naturalmente molto stonalizzato.

WOTEO

NOTES

The product must be installed according to our installation guidelines for natural woods.

Physical properties based on mature hardwood specimens can vary greatly depending on the origin and growth conditions.

Wood is a natural element: the dimensions of the boards may vary up to a +/- 3% difference compared to the nominal measures.

The staves must be cut to size and end-butted at 90°.

The colour of the staves is naturally very shaded.

211 SCHEDE TECNICHE DÉCO OUTDOOR 2024