

IPE LAPACHO

SCHEDE TECNICA (FONTE TROPIX, CIRAD UE)

Dimensioni	19x90x1000/2150 mm, 21x100x950/2150 mm, 21x140x950/2150 mm Informarsi sempre della disponibilità in magazzino dei profili e lunghezze
Provenienza	Brasile, Bolivia
Denominazione commerciale	Ipe
Famiglia	Bigoniaceae
Nome botanico	Tabebuia Serratifolia
Durabilità rispetto a funghi e muffe	Classe 1: molto durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

	Media	Deviazione standard
Densità	1.04 g/cm ³	0.9
Durezza	14.6	3.1
Coefficiente di ritiro volumetrico	0.68%	0.09
Ritiro tangenziale	6.4%	0.9%
Ritiro radiale	5.1%	0.5%
Carico di rottura a compressione assiale	95 MPa	10
Carico di rottura a flessione statica	166 MPa	28
Modulo di elasticità	22760 MPa	2244

NOTE

Il prodotto va installato secondo le nostre istruzioni di posa dei legni naturali.

Le proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita.


Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a +/- 3% rispetto alle dimensioni nominali.

Le doghe devono essere tagliate a misura e intestate a 90°.


Il colore delle doghe è naturalmente molto stonalizzato.

TIPOLOGIE DI POSA

POSA CON VITI A VISTA




POSA CON CLIP CLASSICA



POSA CON CLIP A SCOMPARSA (VALINGE)

Nel calcolo della superficie va considerato un eccesso del 5%, oltre al normale sfrido.



I disegni sono meramente indicativi.
Per disegni tecnici contattare l'ufficio tecnico di Déco.