

PANORAMA WENGE



CARATTERISTICA FEATURE	NORMA STANDARD	RISULTATO RESULT
DIMENSIONE DOGA BOARD DIMENSIONS	/	18 x 139 x 1860 mm
DENSITÀ DENSITY	/	1150 kg/m ³
DUREZZA DI BRINELL BRINELL HARDNESS	NF EN 1534-2010	8,61 Kg/mm ²
ESPOSIZIONE UV UV EXPOSURE	ISO 4892-3	ΔE = 1,69
STABILITÀ DIMENSIONALE (24H IN ACQUA A 20°C) DIMENSIONAL STABILITY (24H IN WATER AT 20°C)	/	0,02
EMISSIONI DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	EN 717-1 : 2004	0,001 mg/m ³
DURABILITÀ / DURABILITY	CEN /TS 15083-1 EN EN 350	Classe 1 / Class 1
RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE	EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009	Bfl-S1
MODULO DI ELASTICITÀ TENSILE MODULUS	EN ISO 178-2019	14060 MPa
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	CEN /TS 15676 : 2007	SRV (sec) 74

ASPETTO <i>ASPECT</i>	/	<p>La struttura della superficie principale è a grana liscia e consistenza liscia.</p> <p>La grana naturale e il colore possono variare in quanto si tratta di un prodotto in fibra naturale.</p> <p><i>The surface texture with smooth grain and smooth texture.</i></p> <p><i>Natural grain and color may vary as this is a natural fiber product.</i></p>
--------------------------	---	--

NOTE:

Il prodotto va installato secondo le nostre istruzioni di posa dei legni naturali.

Le proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita.

Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a +/- 3% rispetto alle dimensioni nominali.

Panorama va oliato con olio specifico per Panorama in due mani, a distanza di 48 ore l'una dall'altra, subito dopo l'installazione.

Si raccomanda di effettuare l'oliatura con temperature miti e in assenza di piogge per i due giorni successivi, per favorire un corretto assorbimento.

La manutenzione richiede 1\2 oliature all'anno con olio specifico per Panorama, o comunque a seconda delle esigenze del cliente.

Scolorimenti, lievi increspature o microfessurazioni possono verificarsi in particolare nelle aree più esposte al sole, non rappresentano una criticità e devono essere considerate normali per via del decorso che è tipico di qualsiasi essenza naturale.

Trattamenti con olio specifico per Panorama sono utili a contenere questi naturali fenomeni.

NOTES:

The product must be installed according to our installation guidelines for natural woods.

Physical properties based mature hardwood specimens can vary greatly depending on the origin and growth conditions.

Wood is a natural element: the dimensions of the boards may vary up to a +/- 3% difference compared to the nominal measures.

Panorama should be oiled with specific oil for Panorama in two coats, 48 hours apart, immediately after installation.

It is recommended to carry out the oiling in mild temperatures and in the absence of rain for the next two days to promote proper absorption.

Maintenance requires 1\2 oilings per year with specific oil for Panorama.

Discolouration, slight rippling or micro-cracks may occur particularly in the areas most exposed to the sun, they are not critical and should be considered normal due to the course that is typical of any natural essence.

Treatments with specific oil for Panorama are helpful in containing these natural phenomena.