

# IPE LAPACHO

## FICHE TECHNIQUE (SOURCE TROPIX, CIRAD EU)

Dimensions	19x90x1000/2150 mm, 21x100x950/2150 mm, 21x140x950/2150 mm Vérifiez toujours la disponibilité en stock des profils et des longueurs
Origine	Brésil, Bolivie
Nom commercial	Ipe
Famille	Bigoniaceae
Nom botanique	Tabebuia Serratifolia
Durabilité contre les champignons et les moisissures	Classe 1: très durable (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

	Moyenne	Écart type
Densité	1.04 g/cm <sup>3</sup>	0.9
Dureté	14.6	3.1
Coefficient de rétraction volumétrique	0.68%	0.09
Collection tangentielle	6.4%	0.9%
Retrait radial	5.1%	0.5%
Charge de rupture en compression axiale	95 MPa	10
Charge de rupture en flexion statique	166 MPa	28
Module d'élasticité	22760 MPa	2244

### ANNOTATION

Le produit doit être installé conformément à nos instructions d'installation pour les bois naturels.

Les propriétés physiques basées sur des échantillons de bois de cœur mature peuvent varier en fonction de la zone d'origine et des conditions de croissance. Le bois est un élément naturel : les dimensions des planches peuvent varier de +/- 3% par rapport aux dimensions nominales.


Les dalles doivent être coupées à la dimension voulue et être aboutées à 90°.

La couleur des dalles est naturellement très nuancée.


# MÉTHODES D'INSTALLATION

---

## INSTALLATION AVEC VIS APPARENTES




## INSTALLATION AVEC CLIPSAGE CLASSIQUE



## INSTALLATION DE LA CLIP CACHÉE (VALINGE)

Un excédent de 5% dans le calcul des planches doit être pris en compte et ajouté aux déchets standard.



Tous les desseins sont fournis à titre indicatif.  
Pour les dessins techniques, veuillez contacter notre service technique.