

NEXT DECK

NEXT DECK		
TIPOLOGIA PRODOTTO PRODUCT TYPE		Sottostruttura in alluminio Aluminum substructure
MATERIALE MATERIAL		Lega in alluminio AW 6060 AW 6060 aluminum alloy
DESTINAZIONE D'USO INTENDED USE		Sottostruttura pavimenti e rivestimenti Substructure for floors and coverings

CARATTERISTICHE FEATURES	RIFERIMENTO FORMATIVO TRAINING REFERENCE	CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION
-----------------------------	---	-----------------------------------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS		
PESO WEIGHT		1,02 Kg/m
DIMENSIONI DIMENTION		100x15 mm
PROPRIETÀ MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES		
CARICO DI ROTTURA BREAKING LOAD	UNI EN 755-2	RM=tra 160 e 200 mpa
SNERVAMENTO YIELD	UNI EN 755-2	Rp _{0.2} =120 MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK	UNI EN 755-2	A=8%
DUREZZA BRINELL BRINELL HARDNESS	UNI EN 755-2	HBW=70

COMPORTAMENTO AL FUOCO
FIRE BEHAVIOR

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

EN 13501-1:2018

A1 incombustibile, non propagante
A1 incombustible, non-propagating